

GENANVENDTE PARKETGULVE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers genanvendte parketgulve bygger på princippet om at give gamle trægulve nyt liv i stedet for at sende produktet til forbrænding, når en bygning skal renoveres eller rives ned.

Efter aftale kan et trægulv returneres til vores fabrik i Køge, hvor sortering og genbearbejdning af brædderne udføres. På fabrikken konditioneres, genprofileres, slibes og overfladebehandles brædderne. Herefter pakning og genlevering til nye omgivelser.

De genbearbejdede gulvbrædder kan installeres via Junckers bøjlesystem, fuldlimning og på strøer.

Et Junckers parketgulv er karakteriseret af, at hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling. Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominal bræddedimension:

Tykkelse x bredde

20,2 x 120 mm

Længde:

900 / 1500 / 1800 / 2400 mm

Tolerancer:

Tykkelse: 20,2 mm ($\pm 0,2$ mm)

Bredde: 120,0 mm ($\pm 0,3$ mm)

Længde: $\pm 1,0$ mm

Landingsafvigelse: 0,3 mm

Plankeender: retvinklede $\pm 0,3$ mm

Stavlængder: Varierende fra 438

til 623,5 mm.

Tørremetode, stav:

Bøg: Pressetørret.

Gennemsnitlig fugtindhold:

Bøg: 8 % (± 2 %).

PRODUKTSORTIMENT

Træsart	Sortering	Overflader
Bøg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Nordic, ultramat lakeret

Efterkitning:

Det kan være nødvendigt at efterkitte mindre fysiske fejl i brættets overflade.

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4

Brandmodstand iht. EN 13501-1:

Overfladebehandlet: C_{fl} – S₁

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,12 m² K/W

Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010

	Ultramat	Silkemat
Bøg	44	43

OVERFLADEBEHANDLING

FABRIKSLAKERET

Bøg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Farver, Nordic:

Grundbehandling: Farvet bejdse.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende lak.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

INDPAKNING OG VÆGT

Indpakket i LDPE krympeplast, med 6 brædder i hver pakke.

Pakkelængde / m²

900 mm / 0,64 m²

1500 mm / 1,08 m²

1800 mm / 1,29 m²

2400 mm / 1,72 m²

Vægt kg/m²

Bøg: 16,35